

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION GÉNÉRALE : DRAP CONTOUR BARIATRIQUE (POLYESTER)

DESCRIPTION DÉTAILLÉE	DRAP CONTOUR BARIATRIQUE 100% POLYESTER TRICOT JERSEY VANISE
NUMÉRO D'ARTICLE	P9000645P blanc P9000646P bleu
FABRICATION DU TISSU	100 % polyester, tricot Jersey vanisé
POIDS DU TISSU AVANT LAVAGE	150 g/m ²
COULEUR	Blanc ou bleu (Pantone 15-3920TP bleu calme)
DIMENSIONS	Le drap doit pouvoir s'ajuster sur des matelas dont la longueur se situe en moyenne à 198 cm, dont la largeur se situe en moyenne à 114 cm et dont l'épaisseur se situe en moyenne à 20 cm. Le drap doit rester stable et bien en place lorsque installé sur le matelas.
RÉTRÉCISSEMENT	Rétrécissement après lavage ne doit pas être supérieur à 10 %.
FABRICATION	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le drap doit être conçu pour bien s'ajuster au matelas. Le drap doit rester stable et bien en place lorsque installé sur le matelas. La couture de l'arrête de coin doit avoir un minimum de 35cm pour permettre au drap de bien s'ajuster et envelopper le matelas 2. Le biais contour doit être garanti pour toute la durée de vie du drap. 3. Biais 100 % polyester de couleur orange (réf. : Pantone orange 021). 4. Fil d'assemblage 100 % polyester de couleur blanc.
SPÉCIFICATION	

DESCRIPTION DÉTAILLÉE	DRAP CONTOUR BARIATRIQUE 100% POLYESTER TRICOT JERSEY VANISE
TEST	<p>La corporation mandataire ou les établissements participants pourront effectuer les tests nécessaires (voir liste complète inscrite dans la fiche des exigences générales) afin de vérifier la conformité d'un article, avant l'octroi ou à tout moment durant l'entente de groupe. Cependant, considérant la nature de l'article décrit dans la présente fiche, une attention particulière sera portée au(x) spécification(s) suivante(s) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contenu en fibre testé selon la méthode CAN./CGSB 4.2 no. 14 ou procédure équivalente par un laboratoire indépendant certifié. 2. Résistance à l'abrasion minimale (165 cycles), testée selon la méthode ASTM-D 3886-92 ou procédure équivalente par un laboratoire indépendant certifié. 3. Résistance à l'éclatement minimale 32 kilogrammes (70 lbs), testée selon la méthode CAN./CGSB-4.2 no. 11.1-94 ou ASTM SERIE D 3786 ou procédure équivalente par un laboratoire indépendant certifié. 4. Résistance au boulochage minimale selon le standard de l'industrie, cote minimale 3 testé selon la méthode ASTM SERIE D 4970. 5. Masse surfacique standard de l'industrie, lorsque testé selon la méthode CAN./CGSB-4.2 no. 5.1 ou procédure équivalente par un laboratoire indépendant certifié. 6. Testé pour changement dimensionnel au lavage commercial selon la méthode CAN./CGSB 4.2 no. 24.1/34 ou procédure équivalente par un laboratoire indépendant certifié.
EMPAQUETAGE	Selon les méthodes courantes d'emballage.

Jun 2005

Mise à jour Avril 2007
Ajout du logo du MSSS.

Février 2011
À la rubrique dimensions remplacer l'épaisseur de 15 cm pour 20cm

Mise à jour mars 2012
Modifier le poids du tissu avant lavage à 140g

Mise à jour novembre 2012
Modif. Réf. Pantone

Mise à jour septembre 2014
Changement de «pour obèse» à bariatrique, devient 100% polyester, vanisé, 150g/m², retirons le fil de finition et ajoutons un commentaire à la rubrique fabrication, ajout de la couleur bleu